

品名 PP BIG R5 ブラック(T-15%) 株式会社 ビッグ合成樹脂

物 性 成 績 書							第1510- 704011 号	
依頼者	住所							
	会社名							
	試料	品名	PP BIG R5 ブラック		LOT	704011T	生産数量	kg
NO.	検査項目	単位	検査頻度	管理目標値	結果	判定	検査方法	
1	MFR	g/10min	ロット毎	15~25	22	○	ISO 1133 230℃ 2.16kgf(JISK7210)	
2	比重	g/cm3	ロット毎	0.98~1.02	1.012	○	JIS K7112 水中置換法	
3	異物	個/100g	ロット毎	0	0	○	検査台に試料500gを採取し、一定の光の下で目視にて異物の数を数える。	
4	引張降伏応力	MPa	ロット毎	報告の事	22.0	—	ISO 527-2 (JISK7161)	
5	引張破壊伸び	%	ロット毎	報告の事	32	—	ISO 527-2 (JISK7161) 試験速度=50mm./min	
6	曲げ強度	MPa	ロット毎	報告の事	34	—	ISO 178(JISK7171)	
7	曲げ弾性率	MPa	ロット毎	報告の事	1,877	—	ISO 178 試験速度=2mm/min 支点間距離=64mm(JISK7171)	
8	シャルピー 衝撃強度(23℃)	KJ/m ²	ロット毎	報告の事	5.9	—	ISO 179(ノッチ付き)(JISK7111) 秤量 2J(エッジワイス)	
9	硬さ	ROCKWELL R SCALE	ロット毎	報告の事	81.5	—	ISO2309-2 測定荷重60kg 圧子①1/2インチ 荷重保持時間(15秒間)荷重除去後(15秒間) (JISK7202)	
10	環境負荷物質 (SCO4物質)	ppm	初品及び 変更品の 初ロット	TSZ0001G	別紙参照	○	蛍光X線分析 SEA1000A II (株)日立ハイテクサイエンス社製	

* 曲げ強度・曲げ弾性率の検査規格、01208-X1B06-Bにて変更(10.06.02)

色差成績書		色差計:コニカミノルタ 型式CM-2500d(弊社にて測定) SCE(正反射光除去)方式重視(目視に近い色の評価)			
11	色差項目	管理目標値	結果	判定	設定 光源D65 視野角10度
	ΔL*(参考データ収集)	—	—	—	ΔL(+白い、-暗い)
	Δa*(参考データ収集)	—	—	—	Δa(+赤、-緑)
	Δb*(参考データ収集)	—	—	—	Δb(+黄、-青)
	ΔE*ab(重視)	—	—	—	色差

試験はMFRを除いて23℃で行った。 試料の成績は上記の通りです。

(株)ビッグ合成樹脂			⇒	管理判定		発信日付		検査表報告先	
起案	色差承認	物性承認		物性	合格	不合格	物性	2017年	
杉浦		村越							

(注)管理判定の合格は、全検査項目を管理目標値に照合して行う。(平成24年9月1日より実施)

(注)検査規格は、トヨタPP-9種B(TSM5601G-9B)に基づいて規格した。